

BRILLOLUX AEROSOL

Comex

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DUREZA Dureza lápiz HB a 7 días.	No intentar cubrir en una sola mano de aplicación.
PRODUCTO Esmalte alquidial estirenado de secado rápido colores básicos con acabado brillante y mate en presentación de aerosol.	EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE Este producto no contiene clorofluorocarbonos por lo tanto no daña la capa de OZONO.	TIEMPO DE SECADO Al tacto entre 10 – 15 minutos a 25°C y 50% de humedad relativa.
TIPO Barniz alquidial estirenado.	V.O.C. 720 – 760 g/L	TIEMPO DE CURADO 24 horas.
USOS RECOMENDADOS Interiores y exteriores para aplicarse sobre madera, metal, yeso, plástico rígido, para realizar rótulos.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES GENERAL Facilidad de aplicación.	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA De 2 a 3 manos.
COLORES 12 Colores. 1 Transparente.	DATOS DE APLICACIÓN CAPA BASE En superficies metálicas nuevas, se recomienda el uso del Brillolux Aerosol Gris Primario.	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1 a 2.0 milésimas de pulgada.
ACABADO Brillante y Mate (Blanco, Negro y Gris Primario).	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa y toda clase de contaminantes.	RENDIMIENTO TEÓRICO 0.5 a 0.7 m ² /bote a 1 milésima de pulgada, película seca.
PARÁMETROS DE MEDICIÓN	INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO Para mezclar la pintura, agitar vigorosamente el envase durante un minuto antes de pintar y periódicamente durante la aplicación.	LIMPIEZA DEL EQUIPO Terminando la aplicación invierta el envase y presione el activador durante 5 segundos para limpiarlo. Si durante la aplicación o almacenamiento se tapa el activador, retirarlo jalando hacia arriba y limpiarlo con solvente como thinner estándar Comex.
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 14 – 20	MÉTODO DE APLICACIÓN Aplicar a una distancia de 20-25cm de la superficie corriendo la mano de un lado a otro. Si la pintura se corre, se encharca o se oscurece, correr la mano con rapidez.	PRECAUCIONES AL APLICAR Aplicar lejos de altas temperaturas, chispas flamas. Aplicar en lugares con buena ventilación.
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 9 - 12	APLICACIÓN Los mejores resultados se obtienen aplicando capas delgadas de pintura dejando secar 10 - 15 minutos, entre una y otra mano.	MANEJO DE EL PRODUCTO INFLAMABILIDAD Severa.
BRILLO Más 65 unidades de brillo a 60° (Brillante) Menos de 10 unidades de brillo a 60° (Mates) Menos de 28 unidades de brillo a 60°(Gris Primario)		ALMACENAMIENTO Almacenamiento en lugares secos y frescos, conserva sus propiedades hasta 2 años a partir de su fecha de fabricación.
VISCOSIDAD 9 – 13 Segundos Copa Ford No. 4.		
DENSIDAD g/ml 0.880 - 0.930		

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

Evite el contacto con piel y ojos.
Aplicuese en lugares ventilados.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO**LIMITACIONES**

Este producto no es recomendado para lámina galvanizada.

PRESENTACIONES**PRESENTACIÓN**

Bote 400 mL.

IMPORTANTE**ADVERTENCIA LEGAL**

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para este.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**