

COMEX PRIMARIO NO.2

Primario Alquidálico Anticorrosivo



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Primario alquidálico anticorrosivo de fácil aplicación.

TIPO

Alquidálico

USOS RECOMENDADOS

Para interiores y exteriores; sobre superficies de fierro o acero, como base para la aplicación de esmaltes base solvente o base agua.

COLORES

Blanco, Rojo óxido y Gris Claro.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

64.5 – 69.5

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

45.0 – 51.0

VISCOSIDAD

1000 - 2000 cpS a 25 °C.

DENSIDAD (g/ml)

1.15 - 1.4 a 25 °C.

BRILLO

10 unidades máximo a 60°.

V.O.C.

No aplica

Teórico 400 – 430 g/L aproximadamente.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Esmalte Comex Primario No. 2 proporciona un alto rendimiento, buena nivelación, brochabilidad y protección contra la corrosión, dejando un acabado mate y terso con excelente adherencia, además de prolongar la duración del esmalte.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

DILUCIÓN

Para aplicación por aspersión, diluir al 10% con Comex Thinner Estándar.

Para aplicación con airless se recomienda usar el producto a la viscosidad de entrega.

Nota: Homogenizar perfectamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o equipo de aspersión.

PRECAUCIONES AL APLICAR

En caso de que no se haya aplicado la segunda mano del producto en un lapso de 1 a 2 horas, esperar 24 horas como mínimo para aplicar la 2da mano y 24 horas más para aplicar el acabado, esto evitará corrugamiento.

No se aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

1 hora máximo.

TIEMPO DE CURADO

Para tener un curado total se requieren 7 días mínimo.

Nota: Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

2.5 – 3.5 milésimas de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.0 – 1.5 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 8 – 10 m²/L.

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones del espesor, mezclados, aplicación, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Comex Thinner Estándar.

COMEX PRIMARIO NO.2

Primario Alquidático Anticorrosivo



CARTA TÉCNICA

5. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

En el envase original cerrado mantenerse en lugares secos y frescos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplíquese en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos y goggles.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No se recomienda como acabado. No tiene buena adherencia sobre lámina galvanizada y aluminio. No es un producto que resista químicos corrosivos, altas temperaturas, ni ninguna otra condición extrema. No se recomienda para usos marinos, en atmósferas ácidas, básicas o en superficies en contacto directo con solventes.

Este producto no debe utilizarse como capa base de lacas, esmaltes automotivos y epóxicos.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

| | |
|--------|-------|
| Bote | 1 L |
| Bote | 4 L |
| Cubeta | 19 L |
| Tambor | 200 L |

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864 0790, 55864 0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**