

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Primario de uso general, de tipo económico, con poder anticorrosivo.

TIPO

Alquidálico Modificado.

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para sistemas anticorrosivos en superficies de hierro, herrerías, estructuras de acero; como base para la aplicación de esmaltes de aceite, no compatible con sistemas de poliuretano.

COLORES

Gris Oscuro
Rojo Oxido

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

Máximo 72

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

Máximo 56

VISCOSIDAD

75 a 85 KU a 25°C

DENSIDAD (g/ml)

1.198 a 1.323 a 25°C

BRILLO

10 unidades máximo a 60°

VOC

Máximo 400 g/mL

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Buena protección a un costo económico.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, oxido, grasa y todo tipo de contaminantes.

DILUCIÓN

Para aplicación con pistola diluya al 10% con **Comex Thinner Estándar**.

Homogeneice la mezcla de primario y solvente perfectamente antes de aplicar.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha ó pistola de aspersion convencional.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique productos que contengan solventes activos sobre este Primario para evitar problemas de corrugado en la película.

No se aplique con sistemas de tipo poliuretano.

No mezcle este producto con ningún otro, excepto el solvente indicado.

APLICACIÓN

Para mejores resultados aplique 2 manos de primario, dejando secar entre 1 a 2 horas entre manos ó esperar 24 horas para aplicar la segunda mano y 24 horas más para aplicar el acabado (esmalte de aceite o alquidálico).

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: de 1 a 2 horas (a 25°C y 50% Humedad Relativa).

TIEMPO DE CURADO

7 días.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

2.5 - 3.5 milésimas de pulgada.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.0 - 1.5 milésimas de pulgada.

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 7 a 9 m²/L

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice **Comex Thinner Estándar**.

CARTA TÉCNICA

5. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

Debe mantenerse en lugares frescos y secos. Después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplique en lugares ventilados y utilice mascarilla para vapores orgánicos y goggles durante su manejo y aplicación.

Evite el contacto con ojos y piel. En caso de ingestión no provoque el vomito y consulte a un medico inmediatamente.

Durante su almacenamiento, manejo y aplicación, manténgalo alejado de cualquier fuente de ignición.

Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No se recomienda este producto como acabado. No debe utilizarse como capa base para productos que contengan solventes activos como: Lacas, Esmaltes Automotivos, Epóxicos; no tiene buena adherencia sobre lamina galvanizada, ni aluminio.

No debe utilizarse en superficies que estén sometidas a condiciones de inmersión.

Permitir el secado total del Pimex Primario M-11 antes de aplicar un acabado de secado rápido.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Cubeta 19 L

Tambor 200 L

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**