

PRIMARIO ECONOMICO No. 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DENSIDAD g/mL	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA
PRODUCTO	1.120 – 1.325 a 25 °C	2.5 – 3.5 milésimas de pulgada.
Primario de uso general, de tipo económico, con poder anticorrosivo.	V.O.C	ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA
TIPO	419 -480 g/L	1.0 – 1.5 milésimas de pulgada.
Alquidálico.	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	RENDIMIENTO TEÓRICO
USOS RECOMENDADOS	GENERAL	De 8 a 10 m ² /L
Recomendado para sistemas anticorrosivos de todo tipo de superficies de fierro, herrerías, estructuras de acero, como base para aplicación de esmaltes de aceite y alquidálicos para usos generales, así también puede aplicarse sobre superficies de madera tanto en interiores y exteriores.	Buena protección a un costo económico.	LIMPIEZA DEL EQUIPO
COLORES	DATOS DE APLICACIÓN	Utilice Thinner Standar Comex .
Disponible en blanco, negro, rojo óxido y gris claro.	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	PRECAUCIONES AL APLICAR
ACABADO	La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, y todo tipo de contaminantes.	No aplique productos que contengan solventes activos sobre este Primario para evitar problemas de corrugamiento. No mezcle este producto con ningún otro, excepto el solvente indicado.
Mate.	MÉTODO DE APLICACIÓN	MANEJO DE EL PRODUCTO
PARÁMETROS DE MEDICIÓN	Bocha o Aspersión convencional.	ALMACENAMIENTO
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO	APLICACIÓN	En su envase original, mantenerse en lugares frescos y secos. Después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
60.0 - 66.0	Para mejores resultados aplique dos manos de primario, dejando secar entre 1 a 2 horas entre mano y mano o esperar 24 horas para aplicar la segunda mano. Y 24 horas más para aplicar el acabado (Esmalte de Aceite o Alquidálico).	CUIDADOS ESPECIALES
PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN	DILUCIÓN	Aplique en lugares ventilados y utilice mascarillas para vapores orgánicos y goggles, durante su manejo y aplicación. Evite contacto con ojos y piel. En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte a su médico inmediatamente.
38.0 – 45.5	Para aplicación con pistola de 20 - 25% con Thinner Standar Comex .	LIMITACIONES DEL PRODUCTO
BRILLO	Nota: Homogeneice perfectamente la mezcla primario-solvente antes de aplicar.	LIMITACIONES
8 unidades máximo a 60° (Blanco y Gris)	TIEMPO DE SECADO	Este producto no se recomienda como acabado.
4.5 unidades máximo a 60° (Negro y Rojo Oxido)	Al tacto: De 1 a 2 horas	No debe utilizarse como capa base para productos que contengan
VISCOSIDAD	TIEMPO DE CURADO	
1000 a 1650 centipoises a 25°C	7 días.	

solventes activos como: Lacas, Esmaltes Automotivos, Epóxicos; no tiene buena adherencia sobre lamina galvanizada, aluminio.

No debe utilizarse en superficies que estén sometidas a condiciones de inmersión.

PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN

Bote	1 L
Bote	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Comex declara que este producto cumple con las especificaciones establecidas para éste.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos es responsabilidad de terceros que a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, pueden solicitar información o asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126639.**